

Condat digital gloss

Descrizione:

La patinata senza legno di Condat con un lucido elevato e un'eccellente lisciatura per la stampa digitale.

L'eccezionale lisciatura e il lucido di questa carta non sono un segreto. Sono dovuti all'utilizzo intelligente della patinatura per ridurre il grado di calandratura e mantenere quindi lo spessore della carta. La lisciatura è talmente perfetta che i punti stampa rimangono più vicini alla superficie della carta garantendo un risultato superlativo.

Adatto e testato sulle principali presse digitali inkjet. Certificato per le macchine da stampa digitali HP Indigo a foglio.

Disponibile in varie grammature, in formato e bobine.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Digitale, HP Indigo, Inkjet

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 150gsm](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 170gsm](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 200gsm](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 250gsm](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 270gsm](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 300gsm](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 350gsm](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Condat digital gloss

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	100	115	130	135	150	170	200	250	270	300	350
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	115	130	135	150	170	200	250	270	300	350
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	±5%	0.76	0.76	0.78	0.74	0.74	0.73	0.74	0.74	0.76	0.76	0.77	0.81
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	90.0	92.0	94.0	95.0	96.0	97.0	97.0	-	-	-	-	-
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	%	±3	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	70	72	72	72	75	75	75	75	75	75	75	75
Liscio Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	±30%	2200	2000	1600	1000	1000	1000	850	600	500	400	350	300
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 48% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 27/07/2026