

Condat digital matt Périgord

Descrizione:

La patinata senza legno Condat dalla superficie matt e dall'alto spessore per la stampa digitale.

Condat digital matt Périgord è riconosciuta sul mercato per il suo spessore e la superficie matt. La composizione unica delle materie prime fibrose le conferisce un volume eccezionale garantendo uno spessore superiore o l'utilizzo di una grammatura inferiore.

Ha una superficie unica, una buona opacità, un alto grado di bianco, una straordinaria macchinabilità, un'ottima rapidità d'asciugamento e un'eccellente stampabilità. Adatto e testato sulle principali presse digitali inkjet. Certificato per l'uso su presse digitali sheet fed HP Indigo.

Disponibile in varie grammature, in formato e bobine.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Digitale, HP Indigo, Inkjet

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Condat digital matt Périgord

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	100	110	115	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	110	115	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	93	104	117	123	128	147	156	182	210	236	265	297	327	392
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	92	92.0	94.5	93.5	96.0	96.5	97.0	98.0	-	-	-	-	-	-
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	-	±3	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤1.3*STD	4	3.9	3.8	3.7	2.2	2.2	2.2	2.2	2	2	2	2.3	2.3	2.3
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Rigidità Taber MD	ISO 2493 TAPPI 489	gf.cm	≥0.75*STD	1.7	2.3	3.0	3.4	5.6	6.5	7.9	11.8	25	34	50	75	90	150
Rigidità Taber CD	ISO 2493 TAPPI 489	gf.cm	≥0.75*STD	1.1	1.5	1.9	2.1	3.2	3.6	4.6	6.9	16	21	32	55	64	110

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 48% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 27/07/2026