

Condat digital silk

Descrizione:

La patinata senza legno opaca di Condat per la stampa digitale.

Questa carta garantisce un equilibrio perfetto tra superficie liscia e spessore, esaltando i colori e la profondità dei bianchi. E' la soluzione ideale per chi cerca una carta con spessore ma dalla superficie liscia, colori vibranti e bianchi profondi. Garantisce una stampabilità perfetta e un'eccellente definizione del punto di stampa.

Adatto e testato sulle principali presse digitali inkjet. Certificato per l'uso su presse digitali sheet fed HP Indigo.

Disponibile in varie grammature, in formato e bobine.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Digitale, HP Indigo, Inkjet

Certificazioni:

- [HP Indigo - Digital Silk Coated 104g](#)
- [HP Indigo - Digital Matt 125g](#)
- [HP Indigo - Digital Matt 148g](#)
- [HP Indigo - Digital Matt 150g](#)
- [HP Indigo - Digital Matt 216g](#)
- [HP Indigo - Digital Matt 220g](#)
- [HP Indigo - Digital Matt 250g](#)
- [HP Indigo - Digital Matt 251g](#)
- [HP Indigo - Digital Matt 270g](#)
- [HP Indigo - Digital Matt 275g](#)
- [HP Indigo - Digital Matt 297g](#)
- [HP Indigo - Digital Matt 300g](#)
- [HP Indigo - Digital Matt 325g](#)
- [HP Indigo - Digital Silk Coated 100g](#)
- [HP Indigo - Digital Silk Coated 110g](#)
- [HP Indigo - Digital Silk Coated 115g](#)
- [HP Indigo - Digital Silk Coated 118g](#)
- [HP Indigo - Digital Silk Coated 130g](#)
- [HP Indigo - Digital Silk Coated 135g](#)
- [HP Indigo - Digital Silk Coated 170g](#)
- [HP Indigo - Digital Silk Coated 200g](#)
- [HP Indigo - Digital Silk Coated 280g](#)
- [HP Indigo - Digital Silk Coated 350g](#)
- [HP Indigo - Digital Silk Coated 400g](#)
- [HP Indigo - Digital Silk Coated 89g](#)
- [HP Indigo - Digital Silk Coated 90g](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)

Condat digital silk

- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Condat digital silk

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	100	115	130	135	150	170	200	250	270	300	350
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	115	130	135	150	170	200	250	270	300	350
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	79	87	99	111	115	130	151	200	239	262	299	358
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	±4%	0.89	0.86	0.87	0.85	0.85	0.87	0.89	0.91	0.96	0.97	1.00	1.02
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	92.0	93.0	95.0	96.0	96.0	97.0	98.0	-	-	-	-	-
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	%	±3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	28	30	30	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤1.3*STD	2.6	2.4	2.4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±10	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 48% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 27/07/2026