

Condat gloss (North America)

Descrizione:

La patinata senza legno di Condat con un lucido elevato e un'eccellente lisciatura.

L'eccezionale lisciatura e il lucido di questa carta non sono un segreto. Sono dovuti all'utilizzo intelligente della patinatura per ridurre il grado di calandratura e mantenere quindi lo spessore della carta.

La lisciatura è talmente perfetta che i punti stampa rimangono più vicini alla superficie della carta garantendo un risultato superlativo.

Gamma disponibile in varie grammature, in formato e bobina.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Condat gloss (North America)

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	89	104	118	148	170	216	251	270	297	351	378	400
Grammatura (lb.)	ISO 536 TAPPI T410	lb.	±4%	60#T	70#T	80#T	100#T	115#T	80#C	93#C	100#C	110#C	130#C	140#C	148#C
Spessore (pt.)	ISO 534 TAPPI T411	pt.	±4%	2.8	3.2	3.6	4.6	5.3	7.2	7.5	9.0	9.1	10.9	12.2	13.1
Grammatura	ISO 536	g/m²	±4%	89	104	118	148	170	216	251	270	297	351	378	400
Spessore (micron)	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	70	81	92	118	136	183	190	229	232	278	310	352
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	91.0	93.0	95.0	96.5	97.0	-	-	-	-	-	-	-
Brillantezza R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	94.4	94.4	94.4	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	66	62	64	64	68	68	72	68	72	72	72	72
Liscio Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	±30%	200	1400	950	700	650	450	500	300	350	200	200	200
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50 % (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 27/07/2026