

Condat gloss RO

Descrizione:

La patinata senza legno di Condat con un lucido elevato e un'eccellente lisciatura per la stampa roto-offset.

L'eccezionale lisciatura e il lucido di questa carta non sono un segreto. Sono dovuti all'utilizzo intelligente della patinatura per ridurre il grado di calandratura e mantenere quindi lo spessore della carta.

La lisciatura è talmente perfetta che i punti stampa rimangono più vicini alla superficie della carta garantendo un risultato superlativo in roto-offset.

Gamma disponibile in varie grammature, in bobina.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Condat gloss RO

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	100	110	115	130	135	150	170	200	225
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	110	115	130	135	150	170	200	225
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	69	77	85	88	100	104	119	134	158	178
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	-	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.79	0.79	0.79	0.79
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	89.0	91.0	92.5	95	95.0	95.5	96.5	97.5	-	-
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	68	68	68	68	68	68	70	70	72	72
Liscio Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	±30%	1400	1300	1200	950	700	700	500	500	500	500
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 27/07/2026