

Condat matt Périgord RO

Descrizione:

La patinata senza legno di Condat dall'elevato spessore e dalla superficie matt per la stampa roto-offset.

Condat matt Périgord è una carta matt dall'alto spessore. La composizione unica delle materie prime fibrose le conferisce un volume eccezionale garantendo uno spessore superiore o l'utilizzo di una grammatura inferiore.

Ha una superficie unica, una buona opacità, un alto grado di bianco, una straordinaria macchinabilità, un'ottima rapidità d'asciugamento e un'eccellente stampabilità.

Gamma disponibile in varie grammature, in bobina.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Rotogravure, Offset

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Condat matt Périgord RO

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	100	115	118	130	135	150	170
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	115	118	130	135	150	170
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	93	104	123	102	140	147	156	182
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	92.0	93.5	95.0	95	96.0	96.5	97.5	98.0
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	-	±3	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4
Liscio Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	≤0.80*STD	-	-	-	-	100	100	100	100
Rugosità Bendtsen	ISO 8791-2 TAPPI UM-535	ml/min	≤1.2*STD	100	100	100	-	-	-	-	-
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	40	40	40	40	40	40	40	40

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 27/07/2026