

Condat silk (North America)

Descrizione:

La patinata senza legno di Condat con superficie opaca molto rigida.

Questo prodotto garantisce un equilibrio perfetto tra superficie liscia e spessore, esaltando i colori e la profondità dei bianchi. E' la soluzione ideale per chi cerca una carta con spessore ma dalla superficie liscia, colori vibranti e bianchi profondi.

Garantisce una stampabilità perfetta e un'eccellente definizione del punto di stampa.

Gamma disponibile in varie grammature, in bobina.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Condat silk (North America)

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	89	104	118	148	170	216	251	270	297	351	378	400
Grammatura (lb.)	ISO 536 TAPPI T410	lb.	±4%	60#T	70#T	80#T	100#T	115#T	80#C	93#C	100#C	110#C	130#C	140#C	148#C
Spessore (pt.)	ISO 534 TAPPI T411	pt.	±4%	3.1	3.5	4.0	5.1	6.1	7.7	9.41	10.3	11.6	14.1	15.5	15.9
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	89	104	118	148	170	216	251	270	297	351	378	400
Spessore (micron)	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	78	90	102	129	152	196	240	262	295	358	394	405
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	92	93.5	95.0	97.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Brillantezza R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	119	119	119	120	120	120	120	120	120	120	121	121.3
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤1.30*STD	2.6	2.4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 27/07/2026