

Condat silk

Descrizione:

La patinata senza legno di Condat con superficie opaca molto rigida.

Questo prodotto garantisce un equilibrio perfetto tra superficie liscia e spessore, esaltando i colori e la profondità dei bianchi. E' la soluzione ideale per chi cerca una carta con spessore ma dalla superficie liscia, colori vibranti e bianchi profondi.

Garantisce una stampabilità perfetta e un'eccellente definizione del punto di stampa.

Gamma disponibile in varie grammature, in bobina.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Condat silk

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	80	86	100	107	111	115	131	152	181	210	239	270	299	358	394	405
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	-	0.89	0.86	0.87	0.86	0.85	0.85	0.87	0.89	0.91	0.93	0.96	0.98	1.00	1.02	1.04	1.01
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	92.0	93.0	95.0	95.5	96.0	96.0	97.0	97.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤1.3*STD	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	2.1	2.1	1.5
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 27/07/2026