

CreatorDigital Gloss (North America)

Descrizione:

La patinata lucida della gamma Creator per la stampa digitale.

Questo prodotto garantisce un'ottima qualità di stampa, un elevato bianco, una buona brillantezza dei colori e un eccellente lucido carta.

Idoneo e testato sulle principali presse digitali inkjet. Certificato per l'uso su presse digitali sheet fed HP Indigo.

Disponibile in varie grammature, in formato.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Digitale, HP Indigo, Inkjet

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [HP Indigo Digital Gloss 251gsm](#)
- [HP Indigo Digital Gloss 100gsm](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 150gsm](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 170gsm](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 270gsm](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [Paper Profile Creator - Motril](#)
- [Paper Profile Creator - Sant Joan les Fonts](#)
- [Paper Profile GardaMatt Card](#)
- [Paper Profile GardaMatt Card Digital](#)
- [Paper Profile GardaMatt Card Duo](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

CreatorDigital Gloss (North America)

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	89	104	118	148	216	270	351
Grammatura (lb.)	ISO 536 TAPPI T410	lb.	±4%	60#T	70#T	80#T	100#T	80#C	100#C	130#C
Spessore (pt.)	ISO 534 TAPPI T411	pt.	±4%	2.8	3.2	3.7	4.7	7.0	9.0	10.9
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	89	104	118	148	216	270	351
Spessore (micron)	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	71	82	94	120	183	232	278
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2	91.0	93.0	95.0	96.5	-	-	-
Brillantezza R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	94	94	94	95	95	95	95
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	119	119	119	119	119	119	119
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T479	%	±5	64	64	64	64	68	68	72
Liscio Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	S	±30%	1100	1000	800	500	350	300	300
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 48% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 01/07/2026