CreatorDigital Silk (North America)

Descrizione:

La patinata senza legno opaca Creator per la stampa digitale.
Questa carta è riconosciuta sul mercato per la sua superficie setosa e vellutata e per la sua finitura semi-opaca che facilita la lettura dei testi evitando fastidiosi riflessi senza danneggiare i colori di stampa. Con un elevato grado di bianco e una buona brillantezza dei colori, questo prodotto dà ottimi risultati di stampa e una perfetta definizione del punto di stampa.
Idoneo e testato sulle principali presse digitali inkjet. Certificato per l'uso su presse digitali sheet fed HP Indigo.
Disponibile in varie grammature, in formato e bobine.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Digitale, HP Indigo, Inkjet

Certificazioni:

- PEFC Chain of Custody (multisite)
- FSC Chain of Custody (multisite)
- ISO 14001 Ambiente
- ISO 50001 Energy Efficiency
- ISO 9001 Calidad
- Paper Profile Creator - Motril
- Paper Profile Creator - Sant Joan les Fonts
- ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

CreatorDigital Silk (North America)

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	89	104	118	148	216	270	297	351
Grammatura (lb.)	ISO 536 TAPPI T410	lb.	±4%	60#T	70#T	80#T	100#T	80#C	100#C	110#C	130#C
Spessore (pt.)	ISO 534 TAPPI T411	pt.	±4%	3.1	3.5	4.0	5.0	7.7	10.4	11.6	14.1
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m²	±4%	89	104	118	148	216	270	297	351
Spessore (micron)	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	79	90	102	129	196	263	295	358
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	±4%	92.0	93.5	95.0	97.0	-	-	-	-
Punto di bianco D65/10º	ISO 11475	CIE	±3	120	120	120	120	120	120	120	120
Brillantezza R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	96	96	96	96	96	96	96	96
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤1.3*std	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 48% (± 5) di umidità relativa e 23ºC (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 18/08/2026