

CreatorGloss Polaris

Descrizione:

La patinata senza legno lucida Creator per la stampa roto-offset.

La carta lucida della gamma Creator garantisce un'ottima qualità di stampa in roto-offset, un elevato bianco, una buona brillantezza dei colori e un eccellente lucido carta.

Gamma disponibile in bobina.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [Paper Profile Creator - Motril](#)
- [Paper Profile Creator - Sant Joan les Fonts](#)
- [Paper Profile GardaMatt Card](#)
- [Paper Profile GardaMatt Card Digital](#)
- [Paper Profile GardaMatt Card Duo](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

CreatorGloss Polaris

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	100	115	125	130	135	150	170	200
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	115	125	130	135	150	170	200
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	69	78	89	93	97	101	114	125	148
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	91.0	92.5	95	94.0	95.0	96.0	97.0	97.0	-
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	66	67	68	72	72	72	73	74	74
Liscio Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	≥0.7*STD	1400	1100	950	1100	1000	1000	1000	1000	1000
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	48	48	48	40	40	40	40	40	40

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2026