

CreatorMatt Polaris

Descrizione:

La patinata senza legno Creator dalla superficie matt per la stampa roto-offset.

La superficie matt, lo spessore e l'opacità facilitano la lettura dei testi evitando riflessi e ravvivano i colori di stampa. Il suo elevato punto di bianco e la buona macchinabilità garantiscono un eccellente risultato di stampa roto-offset. Gamma disponibile in varie grammature, in bobina.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [Paper Profile Creator - Motril](#)
- [Paper Profile GardaMatt Card](#)
- [Paper Profile GardaMatt Card Digital](#)
- [Paper Profile GardaMatt Card Duo](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

CreatorMatt Polaris

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	80	90	100	115	118	125	130	135	150	170
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	80	90	100	115	118	125	130	135	150	170
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	74	81	91	105	102	107	111	115	131	152
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	90.0	92.0	93.5	95.0	95	95.5	96.0	96.0	97.0	97.0
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3
Liscio Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	±40%	-	-	-	-	-	220	220	220	200	160
Rugosità Bendtsen	ISO 8791-2 TAPPI UM-535	ml/min	≤100	70	70	80	80	-	-	-	-	-	-
Rugosità parker	TAPPI UM-555 ISO 8791-4	µm	≤1.30*STD	-	-	-	2.4	2.4	2.4	1.8	1.8	1.8	1.8
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2026