

CreatorStar

Descrizione:

La patinata senza legno lucida Creator con eccellenti caratteristiche.

La carta lucida della gamma Creator garantisce un'eccellente stampabilità, un ottimo grado di bianco, una buona brillantezza e una perfetta definizione del punto di stampa.

Gamma disponibile in varie grammature, in formato e bobina.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [Paper Profile Creator - Motril](#)
- [Paper Profile Creator - Sant Joan les Fonts](#)
- [Paper Profile GardaMatt Card](#)
- [Paper Profile GardaMatt Card Digital](#)
- [Paper Profile GardaMatt Card Duo](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

CreatorStar

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350	380
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350	380
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	67	75	85	91	95	99	110	125	146	166	186	202	230	278	302
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	90	91	93.5	93.5	95.0	95.5	96.5	97.0	-	-	-	-	-	-	-
Brillantezza R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	70	70	70	70	70	70	70	72	72	72	72	72	72	72	72
Liscio Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	±30%	1400	1100	950	1500	1450	1400	1300	1000	800	700	600	500	400	300	200
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2026