

CreatorVol

Descrizione:

La patinata senza legno Creator dalla superficie matt.

Le carte multistrato opache e voluminose della gamma Creator 100% pasta chimica: ottimo punto di bianco, calibro elevato ed elevata rigidità nella finitura del volume, buona coprenza, ottima qualità di stampa e ottima stampabilità.

Ampia gamma di grammature e formati, disponibili in fogli e bobine.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [Paper Profile Creator - Sant Joan les Fonts](#)
- [Paper Profile GardaMatt Card](#)
- [Paper Profile GardaMatt Card Digital](#)
- [Paper Profile GardaMatt Card Duo](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

CreatorVol

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	100	110	115	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380
Grammatura	ISO 536 TAPPI T411	g/m ²	±4%	90	100	110	115	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	93	104	117	123	140	147	156	182	210	236	265	297	327	392	394
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤1.30*STD	4,0	3,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	2,0	2,3	2,3	2,3	2,5
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	92.0	93.5	94.5	95.0	96.0	96.5	97.5	98.0	-	-	-	-	-	-	-
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	119	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4	121.4
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Rigidità Taber CD	ISO 2493 TAPPI 489	gf.cm	≥0.75*STD	1.1	1.5	1.9	2.1	3.2	3.6	4.6	6.9	16	21	32	55	64	110	90
Rigidità Taber MD	ISO 2493 TAPPI 489	gf.cm	≥0.75*STD	1.7	2.3	3.0	3.4	5.6	6.5	7.9	11.8	25	34	50	75	90	150	149

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2026