

GardaGloss Art (North America)

Descrizione:

La patinata senza legno Garda con superficie lucida.

Questo prodotto garantisce una straordinaria macchinabilità, un'eccellente brillantezza di stampa, un elevato grado di lucido e un'ottima stampabilità.

Disponibile in varie grammature, in formato e bobina.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Paper Profile GardaRecycled Print](#)
- [Paper Profile Creator - Cartiere del Garda](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

GardaGloss Art (North America)

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	89	104	118	133	148	170	216	251	270	297	351	400
Grammatura (lb.)	ISO 536 TAPPI T410	lb.	±4%	60#T	70#T	80#T	90#T	100#T	115#T	80#C	93#C	100#C	110#C	130#C	148#C
Spessore (pt.)	ISO 534 TAPPI T411	pt.	±4%	2.8	3.3	3.6	4.0	4.7	5.3	7.2	7.5	9.0	9.1	11.3	12.6
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m²	±4%	89	104	118	133	148	170	216	251	270	297	351	400
Spessore (micron)	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	71	82	94	107	120	136	183	186	230	232	278	318
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm³/g	-	0.79	0.79	0.80	0.80	0.81	0.80	0.85	0.74	0.86	0.77	0.79	0.80
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	92.0	91.5	93.0	96.0	97.0	-	-	-	-	-	-	-
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	62	62	64	64	64	68	68	72	68	68	72	72
Liscio Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	≤0.70*STD	2200	2000	1000	1000	1000	850	600	500	350	500	350	200
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Per le applicazioni a contatto con gli alimenti, le proprietà del prodotto, secondo le specifiche, sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2026