

GardaGloss Art RO

Descrizione:

La patinata senza legno Garda con superficie lucida.

Questo prodotto garantisce una straordinaria macchinabilità, un'eccellente brillantezza di stampa, un elevato grado di lucido e un'ottima stampabilità. Adatto e testato sulle principali presse digitali a getto d'inchiostro.

Disponibile in varie grammature, in bobina.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Offset, Inkjet

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Paper Profile Garda](#)
- [Paper Profile GardaRecycled Print](#)
- [Paper Profile Creator - Cartiere del Garda](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Cartiere del Garda](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

GardaGloss Art RO

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	100	110	115	130	135	150	170	200
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	110	115	130	135	150	170	200
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	67	75	82	85	95	99	110	124	146
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	-	0.74	0.75	0.75	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	90.0	91.0	92.5	93.0	95.0	95.5	96.5	97.0	-
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	119	119	119	119	119	119	119	119	119
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	70	70	70	70	70	70	70	72	72
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Per le applicazioni a contatto con gli alimenti, le proprietà del prodotto, secondo le specifiche, sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2026