

## GardaGloss Art

### Descrizione:

La patinata senza legno Garda con superficie lucida.

Questo prodotto garantisce una straordinaria macchinabilità, un'eccellente brillantezza di stampa, un elevato grado di lucido e un'ottima stampabilità. Adatto e testato sulle principali presse digitali a getto d'inchiostro.

Disponibile in varie grammature, in formato e bobina.

### Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

### Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Rotogravure, Inkjet

### Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Paper Profile Garda](#)
- [Paper Profile GardaRecycled Print](#)
- [Paper Profile Creator - Cartiere del Garda](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Cartiere del Garda](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

# GardaGloss Art

## Specifiche tecniche

| Proprietà               | Standard                 | Unità              | Tolleranza | 90   | 100  | 115  | 130  | 135  | 150  | 170  | 200  | 220  | 250  | 300  | 350  | 400  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Grammatura              | ISO 536<br>TAPPI T410    | g/m <sup>2</sup>   | ±4%        | 90   | 100  | 115  | 130  | 135  | 150  | 170  | 200  | 220  | 250  | 300  | 350  | 400  |
| Spessore                | ISO 534<br>TAPPI T411    | µm                 | ±4%        | 67   | 75   | 85   | 95   | 99   | 110  | 124  | 146  | 162  | 186  | 230  | 278  | 318  |
| Volume                  | ISO 534<br>TAPPI T411    | cm <sup>3</sup> /g | -          | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.80 |
| Opacità                 | ISO 2471<br>TAPPI T519   | %                  | -2.0       | 91.0 | 91.5 | 93.0 | 95.5 | 96.0 | 97.0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Punto di bianco D65/10° | ISO 11475                | CIE                | ±3         | 119  | 119  | 119  | 119  | 119  | 119  | 119  | 119  | 119  | 119  | 119  | 119  | 119  |
| Lucido carta            | ISO 8254-1<br>TAPPI T480 | %                  | ±5         | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 72   | 72   | 72   | 72   | 72   | 72   | 72   |
| Liscio Bekk             | ISO 5627<br>TAPPI T479   | s                  | ≤0.70*STD  | 2200 | 2000 | 1700 | 1450 | 1400 | 1200 | 1000 | 800  | 720  | 600  | 400  | 300  | 200  |
| Umidità relativa        | TAPPI T502               | %                  | ±7         | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |

## Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Per le applicazioni a contatto con gli alimenti, le proprietà del prodotto, secondo le specifiche, sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2026