

GardaMatt Art (North America)

Descrizione:

La patinata senza legno Garda con superficie opaca a massima levigatezza.

Questo prodotto garantisce una buona resa in spessore, una straordinaria macchinabilità, un'alta rigidità, un'ottima stampabilità, un'elevata opacità e un'eccellente brillantezza di stampa. Adatto e testato sulle principali presse digitali a getto d'inchiostro.

Disponibile in varie grammature, in formato e bobina.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Rotogravure, Inkjet

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Paper Profile Garda](#)
- [Paper Profile GardaRecycled Print](#)
- [Paper Profile Creator - Cartiere del Garda](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

GardaMatt Art (North America)

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	89	104	118	133	148	170	216	251	270	297	351	400
Grammatura (lb.)	ISO 536 TAPPI T410	lb.	±4%	60#T	70#T	80#T	90#T	100#T	115#T	80#C	93#C	100#C	110#C	130#C	148#C
Spessore (pt.)	ISO 534 TAPPI T411	pt	±4%	3.1	3.4	3.9	4.5	5.1	6.0	7.7	9.4	10.3	11.8	14.1	15.9
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m²	±4%	89	104	118	133	148	170	216	251	270	297	351	400
Spessore (micron)	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	79	90	102	113	129	152	196	239	263	295	358	405
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm³/g	±4%	0.89	0.87	0.86	0.85	0.87	0.90	0.91	0.96	0.97	1.00	1.02	1.01
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	92.0	93.5	95.0	96.0	97.0	97.5	-	-	-	-	-	-
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤1.30*STD	2.6	2.4	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	2.1	1.5
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	118	118	118	118	118	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	28	30	32	32	32	32	35	35	35	35	35	30
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Per le applicazioni a contatto con gli alimenti, le proprietà del prodotto, secondo le specifiche, sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 16/06/2026