

GardaMatt Ice

Descrizione:

Carta patinata su due lati, senza legno, con elevato grado di bianchezza, ottimo spessore e una rugosità superficiale ben bilanciata.

GardaMatt Ice offre un livello di bianchezza estremamente elevato (CIE 130), che conferisce un tono freddo ideale per applicazioni che richiedono un aspetto pulito e professionale.

Garantisce un'eccellente stampabilità, alta qualità di stampa e una riproduzione vivace delle immagini. Inoltre, l'asciugatura rapida dell'inchiostro assicura una perfetta scorrevolezza in macchina. Ideale per applicazioni editoriali come copertine e interni di libri, brochure di alta gamma, cataloghi e riviste. Adatto e testato sulle principali presse digitali a getto d'inchiostro.

Disponibile in diverse grammature e formati.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Riviste

Metodi di stampa:

Flessografia, Offset, Laser / Toner secco, Inkjet

Certificazioni:

- [Paper Profile GardaRecycled Print](#)
- [Paper Profile Creator - Cartiere del Garda](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

GardaMatt Ice

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	100	115	130	150	170	200	250
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	± 4%	100	115	130	150	170	200	250
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	± 4%	103	121	136	157	178	215	275
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	-	1,03	1,05	1,05	1,05	1,05	1,07	1,10
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2	94,5	95	96	97	98.0	-	-
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	± 3	130	130	130	130	130	130	130
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤ 1,30*STD	4	4	4	4	4	4	4
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	± 5	12	12	12	12	12	12	12
Umidità relativa	TAPPI T502	%	± 7	50	50	50	50	50	50	50

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 48% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 01/07/2026