

## GardaMatt Ultra

### Descrizione:

La patinata senza legno Garda dalla superficie vera matt, ad alto spessore (volume 1.0).

Questo prodotto garantisce una straordinaria macchinabilità, un ottimo risultato di stampa, un'alta rigidità, una buona brillantezza di stampa e un eccellente delta gloss (differenza di lucido tra le aree stampate e quelle non inchiostrate). Adatto e testato sulle principali presse digitali a getto d'inchiostro.

Gamma disponibile in varie grammature, in formato e bobina.

### Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

### Metodi di stampa:

Flessografia, Offset, Inkjet

### Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Paper Profile Garda](#)
- [Paper Profile GardaRecycled Print](#)
- [Paper Profile Creator - Cartiere del Garda](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Cartiere del Garda](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

# GardaMatt Ultra

## Specifiche tecniche

| Proprietà                  | Standard                 | Unità              | Tolleranza | 115  | 130  | 150  | 170  |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------|------|------|------|
| Grammatura                 | ISO 536<br>TAPPI T410    | g/m <sup>2</sup>   | ±4%        | 115  | 130  | 150  | 170  |
| Spessore                   | ISO 534<br>TAPPI T411    | µm                 | ±4%        | 115  | 130  | 150  | 170  |
| Volume                     | ISO 534<br>TAPPI T411    | cm <sup>3</sup> /g | -          | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Opacità                    | ISO 2471<br>TAPPI T519   | %                  | -2.0       | 95.0 | 96.0 | 97.0 | 98.0 |
| Punto di bianco<br>D65/10° | ISO 11475                | CIE                | ±3         | 119  | 119  | 119  | 119  |
| Lucido carta               | ISO 8254-1<br>TAPPI T480 | %                  | ±5         | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Rugosità parker            | ISO 8791-4<br>TAPPI T555 | µm                 | ±1         | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  |
| Umidità relativa           | TAPPI T502               | %                  | ±7         | 50   | 50   | 50   | 50   |

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2026