GardaMatt Rough

Descrizione:

Una carta unica con una sensazione ruvida e naturale
GardaMatt Rough è una carta patinata unica che combina la buona stampabilità delle carte patinate con il tatto ruvido e naturale delle gamme non patinate.
Adatto e testato sulle principali presse digitali a getto d'inchiostro.
Offre una qualità di stampa eccezionale con una ricca riproduzione dei colori per immagini vivide, alto contrasto, buona uniformità e definizione elevata.
È ideale per libri di alto valore, cataloghi, brochure, così come per riviste e pubblicazioni specialistiche.
Disponibile in 100 g/m², 120 g/m² e 140 g/m², in fogli e bobine.

Applicazioni:

Brochure, Cataloghi, Riviste, Libri, Cartelle, Copertine, Inserti

Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Inkjet

Certificazioni:

- PEFC Chain of Custody (multisite)
- FSC Chain of Custody (multisite)
- Paper Profile Garda
- Paper Profile GardaRecycled Print
- Paper Profile Creator - Cartiere del Garda
- Dichiarazione REACH Lecta
- ISO 14001 Ambiente
- ISO 50001 Energy Efficiency
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

GardaMatt Rough

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	100	120	140
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m²	±4%	100	120	140
Spessore	ISO 534 TAPPI T 411	µm	±4%	118	140	158
Volume	ISO 534 TAPPI T 411	cm³/g	-	1.18	1.17	1.13
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50
Punto di bianco D65/10º	ISO 11475	CIE	±3	119	119	119
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	6	6	6
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	mm	≤1.3*STD	5.5	5.5	5.5
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2	94.5	96.0	97.5

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50 % (± 5) di umidità relativa e 23ºC (± 2) di temperatura.
In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.
Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento: 07/04/2026