

## GardaPat 11 Ivory

### Descrizione:

Patinata senza legno Garda con superficie opaca dalla tinta avoriata.

Questo prodotto è una carta matt ad alto spessore (1.1). La composizione unica delle materie prime fibrose le conferisce un volume eccezionale garantendo un ottimo risultato di stampa sia per i testi sia per le immagini a colori.

Alto spessore, straordinaria macchinabilità, ottima rapidità d'asciugamento ed eccellente stampabilità. Adatto e testato sulle principali presse digitali a getto d'inchiostro.

Gamma disponibile in varie grammature, in formato e bobina

### Applicazioni:

Cataloghi, Brochure, Libri, Cartelle, Copertine, Inserti, Riviste

### Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Inkjet

### Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Paper Profile Garda](#)
- [Paper Profile GardaRecycled Print](#)
- [Paper Profile Creator - Cartiere del Garda](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

# GardaPat 11 Ivory

## Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	115	130	150	250
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	±4%	115	130	150	250
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	126	143	165	275
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T519	µm	±1	4	4	4	4
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	92.5	93.5	94.5	98.0
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	%	±3	86	86	86	86
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50
Rigidità Taber CD	ISO 2493 TAPPI 489	gf*cm	≥0.75*STD	3	5	9	45
Rigidità Taber MD	ISO 2493 TAPPI 489	gf*cm	≥0.75*STD	5	8	15	80

### Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50 % (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2026