

GardaPat 13 KIARA

Descrizione:

La patinata senza legno opaca Garda dalla superficie vellutata, ad alto spessore (volume 1,3) e dalla tinta bianca naturale (Non OBA added).

Questo prodotto garantisce una resa del 40% superiore rispetto a una normale patinata opaca della stessa grammatura.

E' disponibile nelle versioni KLASSICA (tinta calda naturale), KIARA (tinta bianca naturale) e BIANKA (tinta bianca pura). Adatto e testato sulle principali presse digitali a getto d'inchiostro.

Gamma disponibile in varie grammature, in formato e bobina.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Flessografia, Offset, Inkjet

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Paper Profile Garda](#)
- [Paper Profile GardaRecycled Print](#)
- [Paper Profile Creator - Cartiere del Garda](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Cartiere del Garda](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

GardaPat 13 KIARA

Specifiche tecniche

| Proprietà | Standard | Unità | Tolleranza | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 | 200 | 250 |
|-------------------------|------------------------|--------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Grammatura | ISO 536 TAPPI T410 | g/m ² | ±4% | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 | 200 | 250 |
| Spessore | ISO 534 TAPPI T411 | µm | ±4% | 117 | 130 | 149 | 175 | 195 | 260 | 325 |
| Spessore (pt.) | ISO 534 TAPPI T411 | pt. | ±4% | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 7.68 | 10.2 | 12.8 |
| Volume | ISO 534 TAPPI T411 | cm ³ /g | - | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| Opacità | ISO 2471 TAPPI T519 | % | -2.0 | 91.5 | 93.0 | 95.0 | 96.0 | 97.5 | 98.0 | 99.0 |
| Punto di bianco D65/10° | ISO 11475 | CIE | ±3 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Umidità relativa | TAPPI T502 | % | ±7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2026