GardaPat 11 Ivory

Descrizione:

Patinata senza legno Garda con superficie opaca dalla tinta avoriata.
Questo prodotto è una carta matt ad alto spessore (1.1). La composizione unica delle materie prime fibrose le conferisce un volume eccezionale garantendo un ottimo risultato di stampa sia per i testi sia per le immagini a colori.
Alto spessore, straordinaria macchinabilità, ottima rapidità d'asciugamento ed eccellente stampabilità. Adatto e testato sulle principali presse digitali a getto d'inchiostro.

Gamma disponibile in varie grammature, in formato e bobina

Applicazioni:

Cataloghi, Brochure, Libri, Cartelle, Copertine, Inserti, Riviste

Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Inkjet

Certificazioni:

- PEFC Chain of Custody (multisite)
- FSC Chain of Custody (multisite)
- Paper Profile Garda
- Paper Profile GardaRecycled Print
- Paper Profile Creator - Cartiere del Garda
- Dichiarazione REACH Lecta
- ISO 14001 Ambiente
- ISO 50001 Energy Efficiency
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

GardaPat 11 Ivory

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	115	130	150	250
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m²	±4%	115	130	150	250
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	126	143	165	275
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T519	µm	±1	4	4	4	4
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	92.5	93.5	94.5	98.0
Punto di bianco D65/10º	ISO 11475	%	±3	86	86	86	86
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50
Rigidità Taber CD	ISO 2493 TAPPI 489	gf*cm	≥0.75*STD	3	5	9	45
Rigidità Taber MD	ISO 2493 TAPPI 489	gf*cm	≥0.75*STD	5	8	15	80

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50 % (± 5) di umidità relativa e 23ºC (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2026