

Diva Art Digital

Descrizione:

Diva Art Digital è stata progettata per essere la carta ideale per utilizzi creativi nel packaging di lusso e per applicazioni grafiche.

- Cartoncino SBS (SOlId Bleached Sulphate), certificato FSC® C011032, disponibile PEFC su richiesta di produzione
- Carta patinata da un lato con superficie matt
- Eccellente stampabilità e riproduzione brillante del colore
- Eccezionale resistenza alla screpolatura in piega
- Ottime caratteristiche per la piega
- Eccellenti proprietà per la finitura e il converting
- Ottimi spessore e rigidità
- Liscio e grado di bianco costanti

Applicazioni:

Brochure, Libri, Copertine, Cartelle, Pieghevoli, Direct mail, Inserti, Riviste, Imballo, Cartoline postali, Tag

Metodi di stampa:

Digitale, Flessografia, HP Indigo, Offset

Certificazioni:

- [HP Indigo - Digital Diva Art 220g - coated Side](#)
- [HP Indigo - Digital Diva Art 220g - uncoated Side](#)
- [HP Indigo - Digital Diva Art 250g - coated Side](#)
- [HP Indigo - Digital Diva Art 250g - uncoated Side](#)
- [HP Indigo - Digital Diva Art 280g - coated Side](#)
- [HP Indigo - Digital Diva Art 280g - uncoated Side](#)
- [HP Indigo - Digital Diva Art 300g - coated Side](#)
- [HP Indigo - Digital Diva Art 300g - uncoated Side](#)
- [HP Indigo - Digital Diva Art 330g - coated Side](#)
- [HP Indigo - Digital Diva Art 330g - uncoated Side](#)
- [HP Indigo - Digital Diva Art 350g - coated Side](#)
- [HP Indigo - Digital Diva Art 350g - uncoated Side](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Diva Art Digital

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	220	250	280	300	330	350
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±5%	220	250	280	300	330	350
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±5%	264	300	336	360	396	427
Brillantezza R457/D65	ISO 2470-2 TAPPI T452	%	±2	102	102	102	102	-	102
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475 TAPPI T562	CIE	±3	132	132	132	132	132	132
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	30	30	30	30	30	30
Rigidità Taber MD	ISO 2493 TAPPI T556	mN	-25%	87	152	223	274	325	365
Rigidità Taber CD	ISO 2493 TAPPI T556	mN	-25%	47	81	97	112	183	193
Rugosità parker	ISO 8794-4 TAPPI T555	µm	≤2.5	2	2	2	2	2	2
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	48	48	48	48	48	48
Brillantezza	-	-	-	-	-	-	-	102	-

Diva Art Digital

Consigli per lo stoccaggio

Essendo le dimensioni della carta molto sensibili alle variazioni di umidità, forniamo i nostri prodotti in imballaggi impermeabili. Una volta aperto l'imballo, può avvenire uno scambio di umidità tra la carta e l'ambiente.

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 48% (± 7) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura. In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Prima di iniziare un ciclo di produzione, verificare che la stampabilità sia corretta su entrambi i lati di 30-50 fogli.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 27/04/2026