

## **Coral Book Inkjet Ivory**

### **Descrizione:**

Coral Book Inkjet Ivory è una carta avoriata non patinata sviluppata per applicazioni di stampa inkjet ad alta velocità.

La sua superficie è stata trattata per garantire un'ottima adesione dell'inchiostro, assicurando prestazioni costanti e risultati di stampa di alta qualità.

Offre un'eccellente definizione dell'immagine e una qualità di stampa ottimale, sia nelle riproduzioni in bianco e nero che a colori. Inoltre, garantisce un comportamento stabile in macchina e un'asciugatura rapida dell'inchiostro, fondamentale per la stampa ad alta velocità.

Disponibile in bobine. Adatta alla maggior parte delle presse di stampa inkjet.

### **Applicazioni:**

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Cartoline postali

### **Metodi di stampa:**

Inkjet

### **Certificazioni:**

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

# Coral Book Inkjet Ivory

## Specifiche tecniche

| Proprietà         | Standard                   | Unità              | Tolleranza | 70   | 80   | 90   | 100  |
|-------------------|----------------------------|--------------------|------------|------|------|------|------|
| Rugosità Bendtsen | ISO 8791-2<br>TAPPI UM-535 | μm                 | ±25        | 150  | 150  | 150  | 160  |
| Volume            | ISO 534<br>TAPPI T411      | cm <sup>3</sup> /g | -          | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Opacità           | ISO 2471<br>TAPPI T519     | %                  | -2         | 92   | 93,5 | 95   | 96   |
| Umidità relativa  | TAPPI T502                 | %                  | ±7         | 37   | 37   | 37   | 37   |
| Grammatura        | ISO 536<br>TAPPI T410      | g/m <sup>2</sup>   | ±4%        | 70   | 80   | 90   | 100  |
| Rigidità Taber CD | ISO 2493<br>TAPPI T556     | gf*cm              | ≥ 0,75*STD | 0,6  | 0,8  | 1,1  | 1,5  |
| Rigidità Taber MD | ISO 2493<br>TAPPI T556     | gf*cm              | ≥ 0,75*STD | 1,6  | 2    | 2,5  | 3    |
| Spessore          | ISO 534<br>TAPPI T411      | μm                 | ± 4 %      | 84   | 96   | 108  | 119  |

## Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura. In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 27/07/2026