

Coral Book Inkjet White

Descrizione:

Coral Book Inkjet White è una carta bianca non patinata sviluppata per applicazioni di stampa inkjet ad alta velocità.

La sua superficie è stata trattata per garantire un'ottima adesione dell'inchiostro, assicurando prestazioni costanti e risultati di stampa di alta qualità.

Offre un'eccellente definizione dell'immagine e una qualità di stampa ottimale, sia nelle riproduzioni in bianco e nero che a colori. Inoltre, garantisce un comportamento stabile in macchina e un'asciugatura rapida dell'inchiostro, fondamentale per la stampa ad alta velocità.

Disponibile in bobine. Adatta alla maggior parte delle presse di stampa inkjet.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Inkjet

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Coral Book Inkjet White

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	70	80	90	100	120
Rugosità Bendtsen	ISO 8791-2 TAPPI UM-535	µm	±25	150	150	150	160	170
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm³/g	-	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2	92	93,5	95	96	98
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	37	37	37	37	37
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m²	±4%	70	80	90	100	120
Rigidità Taber CD	ISO 2493 TAPPI T556	gf*cm	≥ 0,75*STD	0,6	0,8	1,1	1,5	2,3
Rigidità Taber MD	ISO 2493 TAPPI T556	gf*cm	≥ 0,75*STD	1,6	2	2,5	-	4
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	± 4 %	84	96	108	119	142
Resistenza alla trazione L	-	-	-	-	-	-	3	-

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura. In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 27/07/2026