

Coral Book White

Descrizione:

La gamma di carte naturali di Lecta con un elevato grado di bianco è ideale per il settore editoriale.

Si tratta di una carta naturale senza legno, che garantisce un ottimo risultato di stampa.

Progettata particolarmente per la stampa offset, è garantita anche per la stampa digitale e per il pre-print laser ed è raccomandata per le principali marche di macchine da stampa digitali.

Disponibile in varie grammature, in formato e bobina.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Digitale, Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Coral Book White

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	60	70	80	90	100	120	140	160	170	190	250	300	350
Grammatura	ISO 536	g/m ²	±4%	60	70	80	90	100	120	140	160	170	190	250	300	350
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	73	84	96	108	119	142	164	185	196	218	287	345	407
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	-	1.20	1.20	1.20	1.20	1.19	1.18	1.17	1.16	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	87.0	91.0	93.0	95.0	96.0	98.0	99	99.0	-	-	-	-	-
Brillantezza R457/D65	ISO 2470-2 TAPPI T452	%	±2	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475 TAPPI T562	CIE	±5	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
Colore a* D65/10°	TAPPI T527 ISO 5631-2	abs.	-	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Colore b* D65/10°	TAPPI T527 ISO 5631-2	abs.	-	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2
Rugosità Bendtsen	ISO 8791-2 TAPPI UM-535	ml/min	±50	150	150	150	150	160	170	200	230	230	250	250	250	250
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Consigli per lo stoccaggio

Essendo le dimensioni della carta molto sensibili alle variazioni di umidità, forniamo i nostri prodotti in imballaggi impermeabili. Una volta aperto l'imballo, può avvenire uno scambio di umidità tra la carta e l'ambiente.

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura. In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Prima di iniziare un ciclo di produzione, verificare che la stampabilità sia corretta su entrambi i lati di 30-50 fogli.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 27/04/2026